

CORALLO

PITTURA ACRILICA PER CARTONGESSO

DESCRIZIONE

CORALLO è un'idropittura lavabile per cartongesso ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di pareti in cartongesso nuove. La resina acrilica di cui è composta conferisce al prodotto altissima resistenza al lavaggio.

MODALITA' D'IMPIEGO

CORALLO è particolarmente indicato per pareti in cartongesso nuove e vecchie, purché i rivestimenti di natura organica o minerale siano asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina acrilica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,20$ kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (B4.C.O.A.2.FA)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione di 2 strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente <75 % . L'umidità del supporto deve essere <10%.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: 1 strato al 30%, 2 strato al 20%.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti già pitturati: Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente.

Su supporti nuovi: Applicare uno strato di fissativo ISOL/900 opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante.

Su supporti in cartongesso: Applicare una prima mano di CORALLO con una diluizione del 30% e le successive mani con diluizione del 20%. Su cartongesso nuovo può essere applicato senza utilizzare dei fissativi.

Procedere all'applicazione di CORALLO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

COLORAZIONE

CORALLO è disponibile nella tinta bianco

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

ItalPlastic

Colorificio

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 25 g/l di Voc.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici di cartongesso già preparate di CORALLO a base di resina acrilica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall' assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.