

GRAFFIATO

RIVESTIMENTO DECORATIVO STIRENACRILICO PER ESTERNO

DESCRIZIONE

GRAFFIATO è un rivestimento murale plastico per esterno. Costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionate, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. GRAFFIATO è caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore anche se applicato in interni, non è infiammabile.

MODALITA' D'IMPIEGO

GRAFFIATO è particolarmente indicato perintonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi. Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina stirenacrilica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,20 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirenacrilica (C4.C.0.A.2.IA)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Stendere GRAFFIATO con frattone d'acciaio inox in modo omogeneo quindi ripassare con fratazzo di plastica con pressione costante in senso verticale al fine di uniformare il prodotto sulla superficie. Lavare di tanto in tanto la spatola con acqua. Applicare il prodotto con temperature dell'ambiente tra +8°C e +35°C e un'umidità relativa dell'ambiente <75%. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca).

Attrezzi: fratazzo.

Diluizione: pronto all'uso.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 7 mq/fusto su supporti mediamente porosi. È opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti già pitturati: Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente.

Su supporti nuovi: Applicare uno strato di fissativo ISOLPRIMER opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante.

Procedere all'applicazione di GRAFFIATO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

COLORAZIONE

GRAFFIATO è disponibile nella tinta bianco e secondo colorazione delle mazzette "TINTO' 1". È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non realizzare



l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie (spigoli, modanature, etc.)

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 25 g/l di Voc.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a spessore per strato di finitura su superfici già preparate di GRAFFIATO a base di resina acrilica, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto. Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.