



Scheda tecnica nr. 35/09

## ITALBLIZ

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO IMPERMEABILIZZANTE.

### DESCRIZIONE

ITALBLIZ è un rivestimento elastomerico trasparente a base di acetato di metile tecnico in soluzione con copolimero vinilversatico. Particolarmente indicata nelle verniciature antipolvere di pavimenti in calcestruzzo, terrazze, escluso traffico pesante.

### MODALITA' D'IMPIEGO

ITALBLIZ risulta essere particolarmente indicato per Intonaci cementizi, C.A. a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in cls.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina vinilversatica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,20 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Rivestimento a spessore per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica (C4.A.0.A.2.HF)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione con temperature dell' ambiente tra + 8°C e + 35 °C e un'umidità relativa dell' ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Nr strati: si applicano 1-2 strati bagnato su bagnato.

Il prodotto va applicato in strato uniforme evitando la formazione di colature.

Diluizione: PRONTO ALL'USO. Solo su supporti poco assorbenti è consentita la diluizione fino ad un massimo del 10% con Diluente Sintetico.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 6-8 mq/l per mano su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, olii o quant'altro ne possa compromettere l'adesione.

Procedere all'applicazione di ITALBLIZ secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

### COLORAZIONE

Trasparente

### MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura max di conservazione + 30°C. Temperatura min di conservazione + 5°C.



#### **NORME DI SICUREZZA**

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione su superfici già preparate di ITALBLIZ a base di resina vinilversatica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.