

ITALBLOCK 900

PITTURA IDROREPELLENTE IN BASE ACQUOSA PER ESTERNO

DESCRIZIONE

ITALBLOCK 900 è una pittura idrorepellente per esterno a base di resine silossaniche, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'esterno dove si richiede un elevato livello di protezione dall'acqua piovana. La resina silossaniche di cui è composta conferisce al prodotto altissima idrorepellenza preservando le caratteristiche fisiche del supporto ostacolando la formazione delle muffe.

MODALITA' D'IMPIEGO

ITALBLOCK 900 è particolarmente indicato per intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale (cotto, pietra, ecc...).

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina silossanica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,5 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 1 ora, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, silossanica (B4.C.0.A.2.GA)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione di 2 strati con temperature dell' ambiente tra + 8°C e + 35 °C e un'umidità relativa dell' ambiente < 75 %. L' umidità del supporto deve essere < 10%, evitare l' applicazione sotto l' azione diretta del sole. Dopo l' applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall' umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca).

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: con acqua al 20% max.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti già pitturati: Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente.

Su supporti nuovi: Applicare uno strato di fissativo SILOPRIMER opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante.

Procedere all'applicazione di ITALBLOCK 900 secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

COLORAZIONE

ITALBLOCK 900 è disponibile nella tinta bianco e in 200 colori della mazzetta TINTO' 2. Per lavori esterni è consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non



realizzare l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie (spigoli, modanature, etc.)

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura max di conservazione + 30°C. Temperatura min di conservazione + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l di Voc.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di ITALBLOCK 900 a base di resina silossaniche in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.