



Scheda tecnica nr. 65/09

## ITALCAPP

ADESIVO PER RIVESTIMENTO A CAPOTTO

### DESCRIZIONE

ITALCAPP è un collante/rasante in pasta all'acqua, a base di resine in dispersione, sabbie selezionate, dotato di ottime caratteristiche adesive. Ottima spatolabilità e riempimento. Adatto per rivestimenti a capotto.

### MODALITA' D'IMPIEGO

ITALCAPP è particolarmente indicato per l'incollaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo intonaci e laterizio.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina acrilica
2. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
3. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45 ± 0,5 kg/l
4. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ora, completa dopo 18 ore.
5. Classificazione UNI 8681: Stucco per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (E4.C.O.A.2.FA)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Capotto: Per l'incollaggio aggiungere alla pasta ITALCAPP, cemento PTL325 in rapporto in peso del 50%, miscelando con agitatore per almeno 5 minuti, applicare la pasta sul polistirolo.

Per rasature armate: Aggiungere alla pasta ITALCAPP, cemento PTL325 in rapporto in peso del 30% e miscelando con agitatore per almeno 5 minuti.

Applicare l'impasto con un frattazzo metallico in modo da ottenere una superficie liscia e omogenea. Sulla malta ancora fresca applicare i teli in rete, annegandoli con l'aiuto di una spatola, avendo cura di sovrapporre i teli di almeno 10 cm.

Attrezzi: spatola, cazzuola.

Diluizione: pronto all'uso.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 2-3 kg/mq.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio in base alla consistenza dello sporco. Accertarsi che le parti incoerenti olii, cere, etc. siano esenti.

Procedere all'applicazione di ITALCAPP secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

### COLORAZIONE

ITALCAPP è disponibile nella tinta grigio

### MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

### NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

### VOCE DI CAPITOLATO

# ItalPlastic Colorificio

Applicazione su superfici già preparate di ITALCAPP a base di resina acrilica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.