



Scheda tecnica nr. 38/09

## ITALREPELL

PITTURA ELASTOMERICO IMPERMEABILIZZANTE.

### DESCRIZIONE

ITALREPELL è una pittura elastica per facciate di primissima qualità ed eccezionale resistenza alle intemperie. Ideale per condizioni ambientali critiche

### MODALITA' D'IMPIEGO

ITALREPELL risulta essere particolarmente indicato per impermeabilizzare intonaci cementi elementi prefabbricati in cls ed intonaci pitturati.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina stirenacrilica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,20 ± 0,20 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Rivestimento a spessore per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirenacrilica (C4.C.0.A.2.IA)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione con temperature dell' ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell' ambiente < 75%. L'umidità del supporto deve essere < 10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Nr strati: si applicano 1-2 strati bagnato su bagnato.

Il prodotto va applicato in strato uniforme evitando la formazione di colature.

Diluizione: prima mano di ITALREPELL diluita al 20% in funzione dell'assorbimento del supporto. Le mani successive, diluite al 15%, possono essere applicate 10 - 12 ore a seconda della temperatura ambiente.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 6-8 mq/l per mano su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Applicare a pennello una mano di fissativo ISOLPRIMER diluito 1 : 3 con acqua, oppure, in presenza di supporti particolarmente sfarinati, una mano di ISOL 900 diluito al 30% con acqua.

### COLORAZIONE

Rosso, bianco e grigio cemento.

### MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura max di conservazione + 30°C. Temperatura min di conservazione + 5°C.

### NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il



prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione su superfici già preparate di ITALREPELL a base di resina stirenacrilica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.