

## ITALROAD R

PITTURA SPARTITRAFFICO A SOLVENTE

### DESCRIZIONE

ITALROAD R è una pittura per segnaletica stradale orizzontale opaca per l'impiego su fondo stradale. Dotata di buona distensione, ha ottimo potere coprente e riempitivo, aderisce tenacemente al supporto, resiste eccellentemente all'abrasione, essicca rapidamente. Di semplice utilizzo. Consente di ottenere risultati prestigiosi con una buona velocità di esecuzione. Disponibile in versione rifrangente. A norma DIN 18 363.

### MODALITA' D'IMPIEGO

ITALROAD R è particolarmente indicato su fondi in macadam, bitume, cemento, pietra.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina acrilica modificata
2. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,60 \pm 0,20$  kg/l
3. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 5 min, completa dopo 20 min.
4. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica modificata (B4.C.0.A.2.FD)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicare su superfici perfettamente sane, asciutte, spolverate e pulite, a pennello o rullo; se applicato a spruzzo, usare ugello a foro rettangolare di altezza 1,9 mm e larghezza 4 mm o similare e pressione di spruzzo 4 atm.; Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, con rischio di pioggia durante l'essiccazione. Applicare con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada. E' possibile variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: al 10-15% con DILUENTE S100 per applicazioni a pennello o rullo; per applicazioni a spruzzo diluire fino al 35%.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente.

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su vecchie pitturazioni: asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate, in fase di distacco.; rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi, applicare SEMPRE su superfici asciutte.

Su pavimentazioni in asfalto stagionate da almeno 4 mesi: mai pitturate, applicare una mano di ITALROAD R;

Su pavimentazioni in asfalto nuove: Applicare una mano di ITALROAD R facendo attenzione al pericolo di affioramento del nero di bitume sciolto dal solvente della pittura spartitraffico; in questo caso si sconsiglia l'applicazione a pennello o rullo la cui azione meccanica ne accresce l'effetto.

### COLORAZIONE

ITALROAD R è disponibile nelle tinte bianco, giallo, blu, nero (copristrisce), oltre a bianco e giallo rifrangente.

### MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.



#### **NORME DI SICUREZZA**

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Pittura per segnaletica stradale orizzontale, a base di speciali gommoresine acriliche, pigmenti pregiati (biossido di titanio per la tinta bianca), microsferi di vetro calibrate per dare l'effetto rifrangente, dotata di buona distensione, di ottimo potere coprente e riempitivo, aderisce tenacemente al supporto, resiste eccellentemente all'abrasione, essicca rapidamente. Resistente a secco fino a +70°C. Asportare completamente eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Applicare una o più mani di ITALROAD R, con un consumo medio di 0,083 kg/m lineare (striscia di 12 cm di larghezza), al prezzo di Euro \_\_\_\_\_ /m lineare per fornitura e posa in opera, escluso eventuali ulteriori interventi di preparazione.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.