

ITALSOL-S

PITTURA ALLUMINIO A SOLVENTE

DESCRIZIONE

ITALSOL-S è una vernice protettiva a base di resine sintetiche in fase acquosa, alluminio leafing ed additivi vari che la rendono adatta alla protezione nel tempo delle superfici sulle quali viene applicata.

MODALITA' D'IMPIEGO

ITALSOL-S è particolarmente indicato su membrane bituminose, manti di copertura in genere con funzione di protezione dai raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina acrilica
2. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,20 kg/l
3. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 1 ora, completa dopo 18 ore.
4. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica (B4.A.0.A.2.FA)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Le superfici da trattare non necessitano di particolari preparazioni basta una buona pulizia della polvere. ITALSOL-S va applicato con pennello o rullo, è escluso l'uso di pompe airless. E' sufficiente una mano di prodotto per avere un buon risultato, una seconda mano conferisce maggiore resistenza nel tempo.

Attrezzi: pennello, rullo.

Diluizione: Pronto all'uso, prima dell'applicazione miscelare a mano fino alla omogeneizzazione

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente.

Resa indicativa: 250 gr/mq per due mani. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua. Applicare ITALSOL-S a temperature comprese tra + 5°C e + 40°C. Attendere la stagionatura di nuove membrane (min. 90 gg.) prima di procedere alla verniciatura, in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del ITALSOL-S. Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia. .

COLORAZIONE

ITALSOL-S è disponibile nella tinta alluminio.

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO

Protezione di guaine bituminose con pittura a base di resine e alluminio leafing del tipo ITALSOL-S, in misura di 250 gr./mq. €..... al mq..



Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.