

## ITALSTUCCO IN PASTA

STUCCO IN PASTA ALLA FRANCESE

### DESCRIZIONE

ITALSTUCCO IN PASTA è uno stucco fine per rasature e riempimento, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e riempitivi selezionati, di buona scorrevolezza e spatolabilità, non da luogo a fessurazioni.

### MODALITA' D'IMPIEGO

ITALSTUCCO IN PASTA è particolarmente indicato per Intonaci cementizi, intonaci e pitture base calce, intonaci pitturati, pareti in gesso, C.A. a vista, pannelli prefabbricati in cls, etc .

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina vinilversatica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,50 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ora, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Stucchi per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica (E4.C.0.A.2.HF)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Miscelare fino a completa omogeneizzazione e applicare a spatola in più passate.

Attrezzi: spatola.

Diluizione: PRONTO ALL'USO.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 8-10 mq/l

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio

Procedere all'applicazione di ITALSTUCCO IN PASTA secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

### COLORAZIONE

ITALSTUCCO IN PASTA è disponibile nella tinta bianco

### MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

### NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 20 g/l di Voc.**

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di ITALSTUCCO IN PASTA a base di resina vinilversatica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dallo spessore della finitura.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.



Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.