

ITALSTUCCO

STUCCO IN POLVERE

DESCRIZIONE

ITALSTUCCO è uno stucco in polvere di riempimento, a spessore elevato, a base di gesso, leganti e additivi, dotato di ottima scorrevolezza e spatolabilità.

MODALITA' D'IMPIEGO

ITALSTUCCO è particolarmente indicato per Intonaci cementizi, intonaci e pitture base calce, intonaci pitturati, pareti in gesso, C.A. a vista, pannelli prefabbricati in cls, etc .

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina vinilversatica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,50 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ora, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Stucchi per strato di finitura, in polvere, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica (E4.C.0.E.2.HF)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Miscelare fino a completa omogeneizzazione e applicare a spatola in più passate.

Attrezzi: spatola.

Diluizione: con acqua fino alla lavorabilità desiderata.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 8-10 mq/l

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio

Procedere all'applicazione di ITALSTUCCO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

COLORAZIONE

ITALSTUCCO è disponibile nella tinta bianco

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 20 g/l di Voc.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di ITALSTUCCO a base di resina vinilversatica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dallo spessore della finitura.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

ItalPlastic *Colorificio*

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.