

## MARMORINO

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE LAMATO PER INTERNO

### DESCRIZIONE

MARMORINO è un rivestimento murale per interno, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di interesse storico. Il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici differenti fra di loro. Il MARMORINO realizza uno strato di notevole spessore con elevata traspirabilità.

### MODALITA' D'IMPIEGO

MARMORINO è particolarmente indicato per intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: calce aerea
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,60 \pm 0,20$  kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 6 ore, completa dopo 24 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Stucchi per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucido, calce aerea (E4.C.0.A.1.SA)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell' ambiente <75 %. L'umidità del supporto deve essere < 10%.

*Per l'effetto "tipo marmo":*

Attrezzi: frattazzo in acciaio inox o plastica.

Applicare una rasatura di fondo per uniformare il supporto; Dopo 12 ore applicare un ulteriore strato di prodotto al fine di ottenere l'adeguato spessore; Appena il prodotto applicato inizia ad entrare in tensione, applicare piccole quantità di prodotto, bagnato su bagnato, comprimendo le superfici e compattandole in modo da riempire le porosità. Di seguito procedere alla lucidatura.

*Per l'effetto rustico " tipo intonaco colorato " :*

Attrezzi: frattazzo inox/plastica e finitura con frattazzetto in spugna.

Applicare una rasatura di fondo per uniformare il supporto; Dopo 4-5 ore applicare un ulteriore strato di prodotto al fine di ottenere l'adeguato spessore; Appena il prodotto applicato inizia ad entrare in tensione, procedere alla finitura con frattazzo in spugna (non bagnare le superfici in lavorazione). La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l' uso con acqua.

Resa indicativa: 1,5 mq/lit. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti già pitturati: Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente.

Su supporti nuovi: Applicare uno strato di fissativo ISOLFIX opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante.



Procedere all'applicazione di MARMORINO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

#### **COLORAZIONE**

MARMORINO è disponibile nella tinta bianco e secondo colorazione delle mazzette "TINTO' 1" e "TINTO' 2". È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie (spigoli, modanature, etc.)

#### **MAGAZZINAGGIO**

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

#### **NORME DI SICUREZZA**

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l di Voc.**

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione su superfici già preparate di MARMORINO a base di resina acrilica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall' assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.