

RAINBLOCK

MALTA CEMENTIZIA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZZANTE.

DESCRIZIONE

RAINBLOCK è una malta cementizia bicomponente elastica calpestabile a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti agli alcali ed alla luce. Essicca all'aria formando un manto continuo ed impermeabile con elevata resistenza meccanica e con un alto valore di allungamento percentuale anche alle basse temperature offrendo un'ottima resistenza agli shock termici.

MODALITA' D'IMPIEGO

RAINBLOCK risulta essere particolarmente indicato per massetti cementizi, pavimenti esistenti, intonaci cementizi, guaine flessibili, consolidamento edifici, giunti flessibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina stirenacrilica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,20 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Rivestimento a spessore per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirenacrilica (C4.C.0.A.2.IA)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Versare il RAINBLOCK A lentamente nel RAINBLOCK B sotto lenta agitazione meccanica. Il prodotto ottenuto va applicato entro 60 min. dalla miscelazione. Il prodotto va steso con taloscia metallica in 2 mani senza intervalli creando uno spessore non inferiore a 2 mm.. Per una maggiore resistenza meccanica, prima della stesura di RAINBLOCK stendere rete in fibra di vetro come armatura di rinforzo. Mentre, per migliorare ulteriormente l'allungamento a rottura del RAINBLOCK, si consiglia l'inserimento nello stesso del tessuto-non tessuto microforato in polipropilene. Dopo l'essiccazione del RAINBLOCK per la posa in opera di eventuali pavimentazioni attendere almeno 5 gg..

Attrezzi: spatola, cazzuola.

Diluizione: PRONTO ALL'USO.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: varia in base allo spessore desiderato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare..

COLORAZIONE

Grigio.

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura max di conservazione + 30°C. Temperatura min di conservazione + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare

ItalPlastic

Colorificio

il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate una mano di RAINBLOCK a base di resina stirenacrilica, nelle quantità determinate dallo spessore richiesto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.