

SILICAT PRIMER

PRIMER MURALE AI SILICATI

DESCRIZIONE

SILICAT PRIMER è un impregnante a base di silicato di potassio modificato, idoneo per la impregnazione e il consolidamento dei muri prima del trattamento con pitture o rivestimenti ai silicati. Inoltre uniforma gli assorbimenti e permette di ottenere delle finiture omogenee.

MODALITA' D'IMPIEGO

E' applicabile su intonaci a calce, intonaci di malta bastarda o simili. Non è applicabile su vecchie pitture acriliche, gesso e cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: silicato di potassio stabilizzato modificato con dispersione acrilica
- Massa volumica: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 6 ore, completa dopo 24 ore.

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione di 2 strati con temperature dell' ambiente tra + 8°C e + 35 °C e un'umidità relativa dell' ambiente < 75 %. L' umidità del supporto deve essere < 10%, evitare l' applicazione sotto l' azione diretta del sole. Dopo l' applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall' umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca).

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: con acqua al 20% max.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l' uso con acqua.

Resa indicativa: 8-10 mq/l per mano su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti già pitturati.

Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente.

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura max di conservazione + 30°C. Temperatura min di conservazione + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l' ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat G 30 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 7 g/l di Voc.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di SILICAT PRIMER a base di silicato di potassio stabilizzato nelle quantità determinate dall' assorbimento del supporto.



Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.