

## STILNOVO

PITTURA ACRILICA CON EFFETTI POLICROMATICI

### DESCRIZIONE

STILNOVO è una pittura policroma a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti particolari e riempitivi, inodore lavabile con acqua e normali detersivi, possiede proprietà antistatiche e non aiuta la propagazione della fiamma data la bassa quantità di sostanze organiche

### MODALITA' D'IMPIEGO

STILNOVO risulta essere il prodotto ideale per donare agli ambienti un rinnovato comfort abitativo con un tocco di esclusività in linea con le più attuali tendenze del design d'interni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resina acrilica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,20 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica (B4.C.0.A.1.FA)

### INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione di 2 strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Attrezzi: spatola, tampone, pennello e aïrelles.

Diluizione: pronto all'uso max 5% di acqua.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 4-5 mq/l su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Prima dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa. Si consiglia di rasare le superfici con ITALSTUCCO PASTA. Applicare una mano di fissativo all'acqua ISOLPRIMER ed una mano di ITALACK come fondo. Procedere all'applicazione di STILNOVO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

### COLORAZIONE

STILNOVO è disponibile nella tinta neutra + 20 colori di cartella. È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie (spigoli, modanature, etc.)

### MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

### NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza,

# ItalPlastic

## Colorificio

lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. **Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a 40 g/l 2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l di Voc.**

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione su superfici già preparate di STILNOVO a base di resina acrilica in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.