

ITALPAVILUX

SMALTO ACRILICO LUCIDO ALL'ACQUA PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE

"ITALPAVILUX" è uno smalto acrilico puro in dispersione acquosa semilucido, molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura; di buona elasticità e notevole potere ancorante è particolarmente resistente al calpestio e al lavaggio, quindi idoneo alla pitturazione di pavimenti di balconi, terrazze, cantine, pavimenti civili destinati a traffico leggero. La sua facilità di applicazione e la sua atossicità ne consentono l'impiego anche in ambienti poco aerati. Ideale per la pitturazione di pavimenti in calcestruzzo e legno.

MODALITA' D'IMPIEGO

"ITALPAVILUX" è particolarmente indicato per pavimenti civili e industriali, tutti i supporti minerali come intonaco vecchio e nuovo, beton, cemento armato, gesso, legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: acrilica
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,20 ± 0,50 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica (B4.A.0.A.0.FA)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione di 2 strati con temperature dell' ambiente tra + 12°C e + 35 °C e un'umidità relativa dell'ambiente <75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (72 ore ca).

Attrezzi: pennello, rullo e airless.

Diluizione: la prima mano diluita con acqua al 15% come fondo, la seconda diluita 5% come finitura.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 6-8 mq/l per mano. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superficie da trattare devono essere asciutte, pulite e in assenza di parti in fase di distacco. Eliminare tramite lavaggio con detersivi o meccanicamente le eventuali tracce di olii o grassi presenti. Aspirare la polvere. Prima di ogni applicazione accertarsi che i supporti siano asciutti e puliti. Asportare completamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate o in fase di distacco, negli altri casi basta una accurata carteggiatura. Nel caso di superfici in cemento o calcestruzzo attendere circa 6-8 settimane per la stagionatura del supporto. Pavimentazione molto lisce e poco assorbenti vanno irruvidite con mezzi meccanici (mola diamantata o fresa), onde assicurare la coesione tra il pavimento e il rivestimento. Si consiglia l'applicazione preventiva di una mano del ns. ISOL 900 come impregnante e promotore d'adesione. Successivamente applicare una mano diluita con acqua al 15% e una mano di finitura non diluita. Nel caso di ripitturazione della superficie rimuovere tutte le parti incoerenti, carteggiare e pulire. Applicare due mani di ITALPAVILUX.

COLORAZIONE

"ITALPAVILUX" è disponibile nelle tinte giallo, rosso mattone, grigio cemento e verde. È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si

ItalPlastic

Colorificio

renda indispensabile il proseguimento con una nuova fabbricazione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie

MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di "ITALPAVILUX" a base di resine acriliche in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.