

OLIVER

SMALTO SINTETICO PER ESTERNO ED INTERNO

DESCRIZIONE

"OLIVER" è uno smalto sintetico finissimo dotato di elevato potere coprente, resistenza agli agenti atmosferici e brillantezza, è formulato con resine alchidiche lungo olio soia. L'inalterabilità del colore e la durata della brillantezza, rendono "OLIVER" adatto ad applicazioni in interno ed esterno.

MODALITA' D'IMPIEGO

"OLIVER" è particolarmente indicato per ferro, legno e materie plastiche (PVC)

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Natura del Legante: resine alchidiche
2. Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
3. Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
4. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,50 kg/l
5. Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 6 ore, completa dopo 18 ore.
6. Classificazione UNI 8681: Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, resine alchidiche (B4.A.0.A.2.AB)

INDICAZIONI PER L' APPLICAZIONE

Applicazione di 2 strati con temperature dell' ambiente tra + 12°C e + 35 °C e un'umidità relativa dell'ambiente <75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (72 ore ca).

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: 5-10% con diluente sintetico.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente.

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici ferro nuove: - sgrassare con diluente nitro, applicare successivamente una mano di FERROX o ITALMINIO, per manufatti esposti all'esterno.

Superfici ferro arrugginite: mettere a nudo, per quanto possibile il ferro arrugginito e procedere ad uno dei seguente trattamenti: - accurata brossatura (manuale e/o meccanica) mediante l'utilizzo di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici al fine di eliminare le parti in avanzato grado di arrugginimento. - sabbatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto: - picchiettatura meccanica per asportare incrostazioni di ruggine applicare successivamente una mano di ITALMINIO per manufatti esposti all'esterno

Superfici in legno nuove: - stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature - leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare applicare una mano di RIOPAC. Tutte le superfici dovranno avere un'umidità relativa inferiore al 16%

Superfici in legno già pitturate e/o verniciate: - raschiatura parziale o generale ad eliminare residui di pittura e/o vernice esistente poco aderente - asportazione totale della pittura esistente mediante sverniciatura chimica al solvente con Sverniciatore - stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature - leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare Applicare una mano di RIOPAC.

COLORAZIONE

"OLIVER" è disponibile nelle tinte di cartella. È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento con una nuova fabbricazione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie



MAGAZZINAGGIO

Stabilità nei contenitori integri e non aperti: 2 anni. Temperatura di conservazione Max + 30°C – Min + 5°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici, e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell' utilizzo consultare la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, è irritante per la pelle e per gli occhi quindi usare le dovute precauzioni (guanti, etc.). Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di "OLIVER" a base di resine alchidiche in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze tecniche, tuttavia non ci possiamo assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni d' applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico.